

Technisches Datenblatt

Technical data sheet

BG 200 W Haftfest = IMPACT 1 x 25 m Selbsthaftendes Abdeckvlies Bfl-s1

Faserart Fibre composition	100 % PET			
Farbe Colour	weiß white			
Verfestigung Bonding	mechanisch, thermisch mechanical, thermal			
Beschichtung Lamination	PE-Folie, transparent PE film, transparent			
Ausrüstung Treatment	reversible Haftbeschichtung adhesive backing, easily to removed			
Merkmal Parameter	Sollwert Value	Toleranz Tolerance	Einheit Unit	Prüfmethode Test method
Flächengewicht Basis weight	200	± 20	g/m ²	
Dicke Thickness	1,4	± 0,4	mm	ISO 9073 T2
Gleitreibungskoeffizient $\mu_{\text{trocken}}/\mu_{\text{nass}}$ Sliding friction coefficient $\mu_{\text{dry}}/\mu_{\text{wet}}$	≥ 45 / ≥ 35			DIN 51131
Klebkraft Peel adhesion	≥ 2		N	DIN EN 1939 V1 (400 x 200) mm
Weiterreifestigkeit (MD, CD) Tear resistance (MD, CD)	≥ 50		N	ISO 9073 T4
Trennkraft (MD, CD) Coating adhesion (MD, CD)	≥ 5		N	DIN 53357
Breite Width	1000	± 10	mm	
Länge Length	10; 25; 50		m	
Chemische Unbedenklichkeit hinsichtlich Emissionen				
Zertifizierte Arbeitssicherheit	Dieses Produkt hat den DGUV-Test für geprüfte und zertifizierte Arbeitssicherheit von temporären Belägen nach dem Prüfungsgrundsatz GS-IFA-B02 (2017) bestanden.			

Weitere Informationen finden Sie unter www.nowopro.de

Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und im Betrieb gemachten Erfahrungswerten.

Sie dienen als Anhalt und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Dem Anwender wird empfohlen die Eignung des Produktes für eine bestimmte Anwendung sicherzustellen.

The data provided in this document are based on our product tests and present technical knowledge. They are to be understood as general indicators and non-binding in all instances. The user is advised to determine the suitability of this product for a particular purpose.